

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MEYER

die Marke
für den Maler

TIEFGRUND LH 2002

Lösemittelhaltige Sicherheitsgrundierung mit guter Penetrationswirkung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verpackung: Blechgebinde mit 1 l, 6 l, 12 l und 30 l Inhalt.

Eigenschaften: Hochwertige, gebrauchsfertige Grundierung auf Kunstharzbasis mit sehr guten Penetrationseigenschaften; witterungsbeständig.

Reduziert deutlich die Saugfähigkeit des Untergrundes, festigt diesen tiefenwirksam und erhält die Atmungsaktivität.

Ergibt sichere Untergründe zum Tapezieren, Kleben, Streichen, Strukturieren und Überspachteln.

Anwendung: Zur sicheren Festigung aller am Bau üblichen (innen und außen) sandenden, kreidenden oder zu stark saugenden Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Putz, Asbestzement- und Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegel etc.

Ferner zur Nachbehandlung von abgewaschenen Leimfarbenflächen und v.a.m.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,82

Rohstoffbasis: Kunstharz in Lösemittelkombination.

Festkörpergehalt: ca. 12,5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorarbeiten: Lose und hohlliegende Putzstellen sowie Altanstriche mit Spachtel oder harter Bürste entfernen. Alte Leimfarben mit TAPETENABLÖSER restlos abwaschen oder abbürsten. Risse, Löcher und Unebenheiten mit FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL schließen bzw. glätten. Pilzbefallene Wände mit SCHIMMELENTFERNER vorbehandeln. Ein vorheriger Probeanstrich mit TIEFGRUND LH 2002 ist empfehlenswert.

Werkzeuge: Pinsel, Deckenbürste oder Schwammrolle.

Alle Angaben dieser Technischen Information beruhen auf exakt durchgeführten Versuchen unserer Anwendungs- und Entwicklungsabteilung und den hieraus gewonnenen Erkenntnissen sowie in der Praxis gesammelten Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muss jedoch im Hinblick auf die unterschiedlichen Verarbeitungsvoraussetzungen ausgeschlossen werden. Da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen, muss der Verarbeiter sich den jeweils gegebenen Bedingungen anpassen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt und dessen Anwendung den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Änderungen die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Angaben ungültig. Bei weiteren Fragen oder Problemen berät Sie gern und unverbindlich unsere Abteilung Anwendungstechnik. Dr.M 02/17

Anmischen: TIEFGRUND LH 2002 ist gebrauchsfertig. Bei schwach saugenden Untergründen kann bis 1:3 mit TERPENTIN-ERSATZ verdünnt werden.

Frostgrenze beim Verarbeiten: Nicht unter +2°C verarbeiten.

Verarbeitung: TIEFGRUND LH 2002 gleichmäßig und satt auftragen. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Auftrag naß in naß erforderlich sein.

Trocknung: Je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes kann nach ca. 3-4 Std. überarbeitet werden.

Verbrauch: Je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes 100-300 ml/m².

Reinigung der Werkzeuge: Mit TERPENTIN-ERSATZ oder PINSELREINIGER.

Weiterverarbeitung: Nach guter Durchrocknung können die Flächen ohne weitere Nachbehandlung mit den üblichen Beschichtungen oder Anstrichsystemen weiterbehandelt werden.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen.

KENNZEICHNUNG

Gefahrenhinweise:

Kann das zentrale Nervensystem schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter www.meyer-chemie.de

GGVS: 3, VGr.: III, UN-Nr.: 1866, WGK: 2

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080111