

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MEYER

die Marke
für den Maler

TIEFGRUND MARKRYLAT LF

Lösemittelfreie Sicherheitsgrundierung, geruchsarm, festigend, schnelltrocknend.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verpackung: Kunststoffgebinde mit 1 l, 2,5 l, 5 l und 10 l Inhalt.

Eigenschaften: Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Grundierung auf Basis eines Kunstharz-Hydrosol mit guten Penetrationseigenschaften und gutem Eindringvermögen.

Setzt zu hohe Saugfähigkeit des Untergrundes deutlich herab, wirkt festigend, ist witterungsbeständig, atmungsaktiv, schnell trocknend sowie innen und außen anwendbar.

Anwendung: Zur sicheren Festigung aller am Bau üblichen (außen und innen) sandenden, kreidenden oder zu stark saugenden Untergründe, wie Kalksandstein, Beton, Asbestzementplatten, Putzflächen und dergleichen.

Insbesondere geeignet für alle gipshaltigen Untergründe; ferner zum Festigen von abgewaschenen Leimfarben sowie von Resten alter Kalk- und Mineralfarben.

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,04

Rohstoffbasis: Kunstharz-Hydrosol-Dispersion

Festkörpergehalt: ca. 12,5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorarbeiten: Untergrund auf Festigkeit prüfen. Lose, abblätternde und hohlliegende Putzstellen und Altanstriche etc. mit dem Spachtel oder einer harten Bürste entfernen. Alte Leimfarben mit TAPETENABLÖSER restlos abwaschen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL schließen und glätten.

Pilzbefallene Wände mit SCHIMMELENTFERNER vorbehandeln. Ein entsprechender Probeanstrich mit TIEFGRUND MARKRYLAT LF ist zu empfehlen.

Werkzeuge: TIEFGRUND MARKRYLAT LF kann mit dem Pinsel, einer Deckenbürste oder Walze aufgetragen werden. Auch Airless Spritzgeräte sind geeignet.

Anmischen: TIEFGRUND MARKRYLAT LF ist gebrauchsfertig und wird in der Regel unverdünnt verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen kann bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

Frostgrenze bei der Verarbeitung: Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten.

Verarbeitung: TIEFGRUND MARKRYLAT LF gleichmäßig und satt auftragen. Stark saugende Untergründe ein zweites Mal behandeln.

Trocknung: Je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 2-3 Std.

Verbrauch: Je nach Untergrundverhältnissen 4-7 m²/Ltr.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Grundierung mit PINSELREINIGER ablösen.

Weiterbehandlung: Nach guter Durchtrocknung können die behandelten Flächen wie gewohnt weiterbearbeitet werden.

Lagerung: Gebinde gut verschließen. Nicht unter +5°C lagern.

KENNZEICHNUNG

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GGVS: entfällt, UN: entfällt, WGK: 1

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080112

Alle Angaben dieser Technischen Information beruhen auf exakt durchgeführten Versuchen unserer Anwendungs- und Entwicklungsabteilung und den hieraus gewonnenen Erkenntnissen sowie in der Praxis gesammelten Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muss jedoch im Hinblick auf die unterschiedlichen Verarbeitungsvoraussetzungen ausgeschlossen werden. Da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen, muss der Verarbeiter sich den jeweils gegebenen Bedingungen anpassen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt und dessen Anwendung den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Änderungen die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Angaben ungültig. Bei weiteren Fragen oder Problemen berät Sie gern und unverbindlich unsere Abteilung Anwendungstechnik. Dr.M 07/19

MEYER-CHEMIE GmbH & Co. KG • Werkstraße 13 • 32130 Enger • Postfach 225 • 32122 Enger • www.meyer-chemie.de

Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 4994 • Persönlich haftende Gesellschafterin: MEYER-CHEMIE Beteiligungs GmbH • Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 6139

Geschäftsführer: Dr. Thomas Meyer • Matthias Meyer • Telefon: 05223/92590 • Telefax: 05223/15330